


F6099 – Nason Batida de Pedra Preto

Emulsão acrílica solúvel em água, aditivos e pigmentos especiais, balanceados de modo a proporcionar um filme flexível e aderente, de excelente resistência a batidas de pedra, sendo também usado no sistema de pintura original. Indicado para proteção das partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduo de asfalto, tais como: partes internas e externas dos pára-lamas, saias dianteiras e traseiras. Elimina ruídos quando aplicados nas partes internas de laterais, capô do motor, porta-malas, chassis e assoalhos.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Produto pronto para uso. Se necessário, diluir com no máximo 10% de água.						
	Pot Life	NA.						
	Ajuste Aplicação	Aplicar com pistola (própria para emborrachamento), com uma pressão de ar de 40 a 60 PSI a uma distância de 20 a 30 cm do substrato.						
	Aplicação	Aplicar 2 – 3 demãos.						
	Intervalo Demãos	Aguardar 5 a 10 minutos entre demãos.						
	Secagem	<table> <tr> <td>Toque</td> <td>30 minutos</td> </tr> <tr> <td>Manuseio</td> <td>3 horas</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18 horas</td> </tr> </table>	Toque	30 minutos	Manuseio	3 horas	Total	18 horas
Toque	30 minutos							
Manuseio	3 horas							
Total	18 horas							
	Rendimento	<p>4 a 5m²/Litro/Demão, utilizando uma pressão de ar de 35 a 40 PSI.</p> <p>Lata 900ml – Até 9m²</p> <p>Galão 3,6L – Até 36m²</p> <p>Lata 18L – Até 180m²</p>						
	Aditivação	NA.						

Versão 00 – Abril/2021

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nossos Departamentos Técnico e de Vendas / Assistência Técnica se encontram à disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

